PRODUKTÜBERSICHT	**Type A** (UREA + MELAMIN + PHENOL) **Industrie-Qualität**	**TYPE II** (UREA + Antistatikum) mit offizieller Freigabe der U.S. Air Force nach **MIL-P-85891**	**TYPE III** (MELAMIN + Antistatikum) mit offizieller Freigabe der U.S. Air Force nach **MIL-P-85891**	**TYPE V** (ACRYLIC + Antistatikum) mit offizieller Freigabe der U.S. Air Force nach **MIL-P-85891**	**TYPE PA6** (POLYAMID) Entgraten von Duroplastteilen zylindrisch / kubisch	**TYPE PC** (POLYCARBONAT) Entgraten von Gummiformteilen im Kryogenbereich zylindrisch / kubisch
Farbe						
	hell / schwarz	weiß / bunt	weiß / bunt	hell	rot + diverse	natur + diverse
Physikalische Eigenschaften						
Härtegrad nach Barcol	50 - 74	54 - 62	64 - 74	46 - 54		
Härtegrad nach Mohs / HRR	3,0 – 4,0 Mohs	3,5 Mohs	3,5 - 4,0 Mohs	3,0 - 3,5 Mohs	120 HRR	120 HRR
Spez. Gewicht (gr./cm^3)	1,45 – 1,52	1,45 – 1,52	1,45 – 1,52	1,10 – 1,20	1,12 – 1,14	1,20
Schüttdichte (gr./ltr.)	700 - 800	700 - 800	700 - 800	550 - 650	680	700 - 740
Zündtemperatur / Schmelzpunkt	> 500 °C	> 500 °C	> 500 °C	> 100 °C	> 215 °C	> 150 °C
Lieferform						
Produkteigenschaften	rieselfähiges Granulat	rieselfähiges Granulat	rieselfähiges Granulat	rieselfähiges Granulat	rieselfähiges Granulat	rieselfähiges Granulat
verpackt in Polysäcken	25 kg / Sack	25 kg / Sack	25 kg / Sack	20 kg + 25 kg / Sack	25 / Sack	25 kg / Sack
verpackt in Fibre-Drums	50 kg / Drum 125 kg / Drum	50 kg / Drum 125 kg / Drum	50 kg / Drum 125 kg / Drum	40 kg + 50 kg / Drum 100 kg + 125 kg / Drum	----- -----	----- -----
max. kg auf Palette	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	600 kg	600 kg
Standard-Körnungen						
0,2 – 0,6 mm	**X**					
0,6 – 1,0 mm	**X**					
1,0 – 1,6 mm	**X**					
70 – 140 mesh 0,10 – 0,20 mm		**X**				
60 – 80 mesh 0,18 – 0,25 mm		**X**	**X**	**X**		
40 – 60 mesh 0,25 – 0,40 mm		**X**	**X**	**X**		
30 – 60 mesh 0,25 – 0,60 mm		**X**	**X**	**X**		
30 – 40 mesh 0,40 – 0,60 mm		**X**	**X**	**X**		
20 – 40 mesh 0,40 – 0,80 mm		**X**	**X**	**X**		
20 – 30 mesh 0,60 – 0,80 mm		**X**	**X**	**X**		
16 – 20 mesh 0,80 – 1,20 mm		**X**	**X**	**X**		
12 – 20 mesh 0,80 – 1,70 mm		**X**	**X**	**X**		
12 – 16 mesh 1,20 – 1,70 mm		**X**	**X**	**X**		
8 – 16 mesh 1,20 – 2,38 mm		**X**				
6 – 16 mesh 1,10 – 3,15 mm		**X**				
0,50 x 0,50 mm						**X**
0,75 x 0,75 mm					**X**	**X**
1,00 x 1,00 mm					**X**	**X**
1,50 x 1,50 mm					**X**	**X**
Sonder-Körnungen						
	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage