Vue d`ensemble des médias	**Type A** (UREA + MELAMINE + PHENOL) **Qualité standard**	**TYPE II** (UREA + Antistatique Avec homologation Officielle de l´ U.S. Air Force selon **MIL-P-85891**	**TYPE III** (MELAMINE + Antistatique) Avec homologation Officielle de l´ U.S. Air Force selon **MIL-P-85891**	**TYPE V** (ACRYLIC + Antistatique) Avec homologation Officielle de l´ U.S. Air Force selon **MIL-P-85891**	**TYPE PA6** (POLYAMID) ébavurage de pièces thermodurcissables cylindrique / cube	**TYPE PC** (POLYCARBONAT) Cryogen- ébarbage des pièces moulées en caoutchouc cylindrique / cube
Couleur						
	gris / noir	blanc / multicolore	blanc / multicolore	blanc / multicolore	blanc / multicolore	clair
Propriétés physique						
Indice de dureté Barcol	50 - 74	54 - 62	64 - 74	46 - 54		
Indice de dureté Mohs / HRR	3,0 – 4,0	3,5	3,5 - 4,0	3,0 - 3,5	120 HRR	120 HRR
Poids spécifique (gr./cm^3)	1,45 – 1,52	1,45 – 1,52	1,45 – 1,52	1,45 – 1,52	1,12 – 1,14	1,20
Densité apparente (gr./ltr.)	700 - 800	700 - 800	700 - 800	700 - 800	680	700 - 740
Température de fusion	> 500 °C	> 500 °C	> 500 °C	> 100 °C	> 215 °C	> 150 °C
Conditionnement et livraison						
Forme de production	Granulés fluides	Granulés fluides	Granulés fluides	Granulés fluides	Granulés fluides	Granulés fluides
Sacs polyéthyléne	25 kg / Sac	25 kg / Sac	25 kg / Sac	25 kg + 25 kg / Sac	25 kg / Sac	20 kg / Sac
Füts en fibres	50 kg / füt 125 kg / füt	50 kg / füt 125 kg / füt	50 kg / füt 125 kg / füt	40 kg + 50 kg / füt 100 kg + 125 kg / füt	----- -----	----- -----
Palettes poids maxi	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	600 kg	600 kg
Granulométries standarts						
0,2 – 0,6 mm	**X**					
0,6 – 1,0 mm	**X**					
1,0 – 1,6 mm	**X**					
70 – 140 mesh 0,10 – 0,20 mm		**X**				
60 – 80 mesh 0,18 – 0,25 mm		**X**	**X**	**X**		
40 – 60 mesh 0,25 – 0,40 mm		**X**	**X**	**X**		
30 – 60 mesh 0,25 – 0,60 mm		**X**	**X**	**X**		
30 – 40 mesh 0,40 – 0,60 mm		**X**	**X**	**X**		
20 – 40 mesh 0,40 – 0,80 mm		**X**	**X**	**X**		
20 – 30 mesh 0,60 – 0,80 mm		**X**	**X**	**X**		
16 – 20 mesh 0,80 – 1,20 mm		**X**	**X**	**X**		
12 – 20 mesh 0,80 – 1,70 mm		**X**	**X**	**X**		
12 – 16 mesh 1,20 – 1,70 mm		**X**	**X**	**X**		
8 – 16 mesh 1,20 – 2,36 mm		**X**				
6 – 16 mesh 1,10 – 3,15 mm		**X**				
0,50 x 0,50 mm						**X**
0,75 x 0,75 mm					**X**	**X**
1,00 x 1,00 mm					**X**	**X**
1,50 x 1,50 mm					**X**	**X**
Granulométries spéciales						
	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande